

Pinja Flex 30 (poprzednia nazwa Akvi Flex 30)

RODZAJ Wodorozcieńczalna farba akrylowa.
OPIS Szybkoschnąca, elastyczna farba do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Drewniane framugi okienne i drzwi zewnętrzne.

DANE TECHNICZNE

Kolory Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE. Do zewnętrznego stosowania polecane są odcienie zgodne z kartą kolorów House Paint.

Stopień połysku Półpołysk

| Wydajność | Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony) | | Wydajność teoretyczna |
|-----------|--|---|-------------------------|
| | <i>warstwa mokra /pojedyncza</i> | <i>teoretyczna grubość warstwy suchej</i> | |
| | 155 g/m ² | 50 µm | 8 - 9 m ² /l |

Rozcieńczalnik Woda

| Nakładanie | Metoda nakładania | Lepkość DIN4 |
|------------|----------------------------|----------------------|
| | | Natrysk pneumatyczny |
| | Natrysk hydrodynamiczny | lepkość handlowa |
| | Powlekanie przez polewanie | lepkość handlowa |
| | Natrysk elektrostatyczny | lepkość handlowa |

| Czasy schnięcia | (100 - 120 g/m²) | 20 °C | 50 °C | 70 °C | IRM |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | Suchość do szlifowania, po | 1 h | 30 min | 15 min |
| | Suchość do przenoszenia, po | 4 h | 3 h | 2 h | 2 min |

Zawartość części stałych ok. 42% obj., 53% obj.

Gęstość 1.2 kg/litr.

Kod produktu seria 787

Pinja Flex 30 (poprzednia nazwa Akvi Flex 30)

INSTRUKCJE STOSOWANIA

| | |
|---------------------------------------|---|
| Warunki nakładania | Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %. |
| Malowanie | Farbę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Do natrysku farbę rozcieńczyć wodą w ilości 5 – 15%. |
| Czyszczenie narzędzi | Woda |
| Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 65 g/litr farby. |

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta.