



## AKVI FLEX PRIMER

### DANE APLIKACYJNE

<b>Nakładanie</b>	Grunt dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Do natrysku grunt rozcieńczyć wodą w ilości 5 – 15%.
<b>Warunki nakładania</b>	Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i gruntu musi być powyżej 18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
<b>VOC</b>	Zawartość Lotnych Części Organicznych 60 g/litr farby. Maksymalna zawartość VOC w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 15% obj.) wynosi 70 g/l.
<b>ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO</b>	Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta.

tmk011203/387 6910