

## Malowanie powierzchni betonowych, posadzek, podłóg itp. farbami epoksydowymi Temacoat.

Do malowania powierzchni betonowych narażonych na intensywną eksploatację, chemikalia i ścieranie najlepiej nadają się farby epoksydowe Temacoat. Farby są atestowane do malowania basenów, konstrukcji stalowych i betonowych, ścian i podłóg w obiektach przemysłowych i usługowych w tym także branży żywnościowej i w obiektach użyteczności publicznej. Odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie, czynniki chemiczne, oleje, smary, wodę, itp. Tworzą twardą i szczelną powłokę nie przepuszczającą wilgoci i o wysokim stopniu trwałości. Wykończenie: mat/półmat- TEMACOAT GPL-S Primer, Temacoat HB Primer, półmat- Temacoat GPL-S Primer Temacoat HB 30 oraz TEMACOAT RM40, półpołysk/połysk- Temacoat GPL i Temacoat LB70. Typowe zastosowania: wymalowania basenów, garaży, posadzek i ścian betonowych w warsztatach, myjniach, kotłowniach itp. przemysłowego zabezpieczenia powierzchni betonowych podłóg i ścian, powierzchni metalowych, maszyn i urządzeń stalowych, aluminiowych i ocynkowanych.

Sposób użycia:

- powierzchnie betonowe niemalowane: suche i oczyszczone z luźnych części powierzchnie betonowe należy zagruntować farbą Temacoat (HB30, RM40, HB Primer, GPL-S Primer, LB70, GPL ) rozcieńczoną 25-35% rozcieńczalnikiem 1031. Malowanie nawierzchniowe może być przeprowadzone na drugi dzień (w zależności od temperatury otoczenia) przy użyciu farby nie rozcieńczonej w przypadku Temacoat LB70 lub rozcieńczonej około 10%- farby grubopowłokowe Temacoat HB30 i HB Primer i GPL-S Primer. Wydajność przy gruntowaniu około 5-8m<sup>2</sup>/L, przy nakładaniu warstwy ostatecznej 8-12m<sup>2</sup>/L.
- powierzchnie malowane- usunąć luźne części, powierzchnie błyszczące zmatowić. Większe ubytki można uzupełnić szpachlówką, lub mieszaniną farby Temacoat z piaskiem. Malowanie przeprowadzić jednokrotnie. Farbę można rozcieńczyć w zależności od potrzeb max 15%
- Nakładanie za pomocą wałka mohairowego, rakielą metalową lub natryskiem. Przy natrysku powietrznym farbę należy rozcieńczyć 20-30% Więcej informacji znajduje się w kartach katalogowych.  
UWAGA: Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę i utwardzacz oddzielnie. Następnie żądane ilości farby i utwardzacza zmieszać razem w odpowiednim stosunku. Zaleca się używanie mieszadła mechanicznego. Należy zwracać uwagę na czas życia mieszanki. Dalsze informacje techniczne znajdują się w kartach katalogowych.

Z poważaniem:

