

LISTA ODPORNOŚCI

	Temacoat RM 40	Temabond	Temacoat GS
Kwas octowy 5 %	NR	NR	NR
Płyn hamulcowy	LT	LT	LT
Octan butylu	LT	LT	LT
Olej napędowy	LT	LT	LT
Dowanol PM	LT	LT	LT
Etanol	LT	LT	LT
Kwas mrówkowy 3 %	NR	NR	NR
Benzyna 99 okt.	LT	LT	LT
Benzyna bezołowiowa	LT	LT	LT
Gliceryna	LT	R	LT
Olej hydrauliczny (na oleju rzepakowym)	R	R	R
Olej hydrauliczny (na oleju rzepak.)/40°C			
Olej lniany	LT	R	LT
Metylobutyloketon	NR	LT	NR
Olej mineralny	R	R	R
Olej mineralny /90°C	NT	R	NT
Olej silnikowy, syntetyk	R	R	R
Kwas azotowy 65 %	NR	NR	NR
Parafina	LT	R	LT
Wazelina	R	R	R
Chlorek sodu 20 %	LT	R	LT
Wodorotlenek sodu 10%	LT	LT	LT
Podchloryn sodowy 10%	LT	LT	LT
Siarczan sodu 10%	LT	R	LT
Kwas siarkowy 10%	LT	LT	LT
Woda destylowana	R	R	LT
Woda morską	R	R	R
Woda morską / 60°C	LT	LT	LT
Ksylen	LT	LT	LT

NT- nie sprawdzano

NR- nie odporne

LT- odporne na zachłapanie lub chwilowe zanurzenie

R- odporne

Powyższe zalecenia oparte są na badaniach laboratoryjnych. Testy przeprowadzono w normalnej temperaturze. Oddziaływanie w wyższej temperaturze może niekorzystnie wpływać na powłokę.