

LISTA ODPORNOŚCI**Temaline FW**

Kwas octowy 5 %	LT
Kwas octowy 15 %	NR
Piwo	R
Kwas cytrynowy 10%	R
Ftalan dibutyli	R
Dowanol PMA	NR
Etanol	R
Mleczan etylu	NR
Tran (olej rybi)	NT
Formalina 40%	R
Gliceryna	R
Nadtlenek wodoru 30%	NT
Kwas mlekowy 10%	LT
Olej lniany	R
Sok pomarańczowy	R
Kwas szczawiowy 10%	LT
Fenol 10%	NT
Czerwone wino	R
Węglan sodowy 25%	R
Chlorek sodu 20 %	R
Wodorotlenek sodu 10%	NT
Wodorotlenek sodu 50%	NT
Wodorotlenek sodu 50%/60°C	NT
Podchloryn sodowy 10%	NT
Olej sojowy	R
Syrop cukrowy 50%	R
Syrop cukrowy 50%/60°C	LT
Kwas winowy 10%	R
Woda destylowana	R
Woda destylowana/ 60°C	LT
Woda morska	NT

NT- nie sprawdzano

NR- nie odporne

LT- odporne na zachłapanie lub chwilowe zanurzenie

R- odporne

Powyższe zalecenia oparte są na badaniach laboratoryjnych .Testy przeprowadzono w normalnej temperaturze. Oddziaływanie w wyższej temperaturze może niekorzystnie wpływać na powłokę.