

MERIT JAHTI 20, 30, 80

DANE APLIKACYJNE

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane

Usunąć kurz i bród.

Powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń: zagruntować olejem gruntującym Valtti Base Priming Oil.

Powierzchnie z delikatnego drewna: zmyć wstępnie rozcieńczalnikiem 1054.

Powierzchnie wcześniej malowane

Powierzchnię zmyć detergentem FONTECLEAN AL, następnie dokładnie spłukać wodą. Luźno przylegający stary lakier usunąć skrobakiem. Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym, odkurzyć po szlifowaniu.

Nakładanie

Lakier dobrze wymieszać przed malowaniem. Do gruntowania nowych powierzchni lakier rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1054 w ilości ok. 20 – 40 %. Nałożyć równo pędzlem 2 – 3 cienkie warstwy. W razie konieczności lakier nawierzchniowy rozcieńczyć w ilości do 20%. Powierzchnie wcześniej malowane pokrywać nie rozcieńczonym lakierem w 1 – 2 warstwach. Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnie lekko przeszlifować.

UWAGA! Powierzchnie zewnętrzne należy zawsze gruntować MERIT JAHTI z połyskiem.

Warunki nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha (zawartość wilgoci w drewnie max 20%). Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia musi być powyżej 5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80 %. Nie lakierować w pełnym słońcu oraz w trakcie zimnej i wilgotnej pogody. Tak wybrać porę malowania, aby lakier miał wystarczająco czasu na wyschniecie przed wystąpieniem wieczornego orosienia.

VOC

Zawartość Lotnych Części Organicznych 390 g/litr.

Maksymalna zawartość VOC w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 514 g/l.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta.