

PINJA WOOD STAIN (AKVI WOOD STAIN)

OPIS	Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna bejca do powierzchni drewnianych.
RODZAJ EMISJI	Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu emisja formaldehydu do otoczenia nie występuje.
CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none">◆ Chroni powierzchnie drewniane przed wilgocią, promieniami słonecznymi i zanieczyszczeniami. Zmniejsza pęknięcie powierzchni drewnianych.◆ Stosowana do malowania okiennic drewnianych, drzwi wejściowych, paneli itd.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych ok. 10 % obj.,
ok. 11 % wag.

Masa właściwa 1.0 kg / l

Kod wyrobu 314 6909 (baza TCW).

Wydajność teoretyczna

zalecane wartości (nierozcieńczone)		wydajność teoretyczna
1 warstwa /na mokro	teoretyczna grubość suchej warstwy	
80g/m ²	10 µm	12 - 14 m ² /l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Nakładanie

Metody nakładania	Lepkość DIN4
Zanurzenie	Lepkość handlowa
Natrysk	Lepkość handlowa
Natrysk wielostrumieniowy	Lepkość handlowa

Czas schnięcia (100 - 120 g/m²)

	20°C	50°C
Suchość do szlifowania, po	10 - 60 min.	5 - 20 min.

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Rozcieńczalnik Woda lub rozcieńczalnik Akvi.

Czyszczenie narzędzi Woda.

Kolor Transparentny. Barwienie w systemach Temaspeed Fonte oraz Akvi Tone według Karty Kolorów transparentnych nawierzchni do drewna.

PINJA WOOD STAIN (AKVI WOOD STAIN)

DANE APLIKACYJNE

Nakładanie	Produkt należy dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Po rozcieńczeniu należy odstawić produkt na chwilę przed użyciem.
Warunki nakładania	Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
VOC	Zawartość Lotnych Części Organicznych 30 g/litr.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa, które dostępne są na życzenie z Tikkurila Oy.

Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej.

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.