

TEMADUR ACCELERATOR

OPIS CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIA

Roztwór przyspieszający utwardzanie farby.

- ◆ Stosowany jako przyspieszacz utwardzania farb i lakierów poliuretanowych typu TEMADUR.
- ◆ Ułatwia wczesne taśmowanie (pakowanie) wymalowanych powierzchni.
- ◆ Nie stosuje się do farb typu TEMADUR HB.

DANE TECHNICZNE

Masa właściwa 0,9 kg/litr

Kod produktu 990 0746

Zalecane stosowanie Max. 10 % obj. na objętość mieszaniny farba + utwardzacz.

Wpływ przyspieszacza na czas schnięcia

Dodatek przyspieszacza ,+23 ⁰ C	0 %	5 %	10 %
Czas życia	4 godz	1 godz	½ godz
Taśmowanie / pakowanie	24 godz	8 godz	4 godz

Nakładanie Zmieszać farbę z utwardzaczem. Dodać właściwą ilość przyspieszacza. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048, dobrze wymieszać. Należy zwracać uwagę na czas życia mieszanki i zaczynać prace malarskie przed jego upływem.

ZALECENIA BHP

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie z Tikkurila Coatings OY. Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej.

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego

Powyższe informacje, opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jeśli jest to niezbędne, należy zweryfikować treść karty. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.