

TEMADUR EFFECT EXTRA

OPIS Dodatek do farb poliuretanowych nadający efekt strukturalny powłoki w systemie jednowarstwowym.

CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIE ♦ Stosowany do farb poliuretanowych TEMADUR 20, TEMADUR SC 20, TEMADUR HB 50 jako system jednowarstwowym, w celu uzyskania efektu strukturalnego (skórka pomarańczy).

DANE TECHNICZNE

Masa właściwa 0,95 kg / l

Kod produktu 990 2588

Zalecane stosowanie 3% obj. (na objętość mieszaniny farba + utwardzacz)

Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +10°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80%. Temperatura powierzchni stali powinna być wyższa o co najmniej 3 °C od punktu rosy.

Sposób użycia Zmieszać bazę TEMADUR z utwardzaczem. Dodać 3% TEMADUR EFFECT EXTRA (opakowanie 1/3l na 10l mieszaniny), dobrze wymieszać (zaleca się mieszać mieszadłem mechanicznym). Do aplikacji stosować natrysk pneumatyczny. Wewnętrzna średnica węża 8-12 mm w zależności od długości. Średnica dyszy 1.4 - 2.0mm, ciśnienie mieszaniny 0.5-2.0 bar, natomiast ciśnienie rozpylające 1.0 - 3.0 bar.

Rozcieńczalnik Nie zaleca się rozcieńczać. W razie potrzeby farbę rozcieńczyć max.10% obj. rozcieńczalnikiem 1061 (szybki) lub 1048 (wolny).

VOC Zawartość Lotnych Części Organicznych 600 g/l roztworu.

BEZPIECZEŃSTWO Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie z Tikkurila Coatings OY. Zasadą generalną jest unikanie wdychania, kontaktu ze skórą i zapewnienie właściwej wentylacji. Zanieczyszczenie skóry powinno być zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy przemywać dużą ilością wody, jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej.

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego

Powyższe informacje, opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jeśli jest to niezbędne, należy zweryfikować treść karty. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.