

TEMAFLOOR 25

OPIS

Rozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy, bezbarwny lakier poliuretanowy utwardzany wilgocią.

CECHY WYROBU I ZALECANE ZASTOSOWANIA

- ◆ Stosowany do impregnacji i lakierowania betonowych i innych podłóg mineralnych. TEMAFLOR 25 zapobiega pyleniu podłoża i wnikaniu zanieczyszczeń.
- ◆ Również jako lakier wykończeniowy w systemie posadzek mozaikowych .
- ◆ Dobra odporność na ścieranie, narażenia chemiczne i zanurzenie w wodzie.
- ◆ Zalecany do lakierowania podłóg narażonych na średnie obciążenia chemiczne i mechaniczne w pomieszczeniach przemysłowych, magazynach, warsztatach ,itp.

DANE TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH

Ok. 40% obj.

MASA WŁAŚCIWA

1,0 kg/litr

KOD WYROBU

005 5750

WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA

Uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. Średnia wydajność na posadzkach betonowych kształtuje się:

Gruntowanie	4 - 7 m ² /litr
Malowanie nawierzchniowe	7 - 10 m ² /litr

CZASY SCHNIĘCIA (+23°C, RH 50%)

	<u>+23 °C</u>
Suchość pyłowa	3 godz.
Suchość dotykowa	3 ¹ / ₂ godz.
Ponowne malowania	4-12 godz.
Pełna stabilizacja	24 godz.

Uwaga! Wilgotność względna powietrza poniżej 50% opóźnia utwardzenie.

ROZCIEŃCZANIE

Rozcieńczalnik 1061.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Rozcieńczalnik 1061.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Wysoki połysk.

KOLORY

Bezbarwny.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt reaguje z wilgocią z powietrza. Żywotność ok. 1 rok. Po otwarciu należy zużyć w przeciągu tygodnia.

PAKOWANIE

10 ltr, 20 ltr

TEMAFLOOR 25

DANE APLIKACYJNE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nowy beton

Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany

Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentami lub czyszczeniem płomieniowym. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

WARUNKI W CZASIE NAKŁADANIA

Powierzchnia musi być sucha i co najmniej 4 tygodnie stabilizowana. Zawartość wilgoci w betonie nie powinna przekraczać 3%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +5°C w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 50 do 90%.

NAKŁADANIE

Pędzlem, wałkiem.

GRUNTOWANIE

Do gruntowania używać TEMAFLOOR 25 rozcieńczonego 30 - 50% rozcieńczalnikiem 1061. Tak przygotowany lakier wylać na podłoże i rozprowadzić dokładnie. Po nasyceniu górnej warstwy i całkowitym zamknięciu powierzchni powtórzyć gruntowanie metodą „MOKRO NA MOKRO”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kołkach.

ZAPRAWKI

Uszkodzenia wypełniać mieszaniną TEMAFLOOR 210 z czystym piaskiem o uziarnieniu 0,1-0,6. Przed nakładaniem końcówki powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.

POWŁOKA WIERZCHNIA

Pokrywanie nawierzchniowe można realizować od 4 do 12 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach. Jeśli zagruntowana powierzchnia nie zostanie przemaalowana po 24 godz., musi być przeszlifowana dla zapewnienia przyczepności. Wylać lakier na powierzchnię, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem mohairowym.

VOC

Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 550 g ± 20 g/litr farby.

ZALECENIA BHP

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Niebezpieczny podczas wdychania, wywołuje podrażnienia oczu i skóry. Może Wywołać Uczulenie W Kontakcie Ze Skórą. Karta Bezpieczeństwa dostępna na życzenie z Tikkurila Coatings Oy.

Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.